

MSP-Allround®

De universele lijm- en constructiekit met KOMO-certificering



MSP-Allround met KOMO keur is een sterke lijmkit voor vrijwel alle toepassingen op het gebied van verlijmingen en afdichtingen. De hoogwaardige, professionele kwaliteit voldoet aan ISO11600F-25HM en BRL 2803 en is door SKH (Stichting Keuring Hout) KOMO gecertificeerd.

MSP-Allround wordt ingezet voor bouwkundige en industriële toepassingen. MSP-Allround is gebaseerd op MS-Polymer en daarmee gebruiksvriendelijk want het bevat geen siliconen, oplosmiddel en isocyanaten.



Unieke eigenschappen

- Duurzame sterke hechting
- Uitstekende verwerking
- Snelle doorharding
- Overschilderbaar/ook voor poedercoating
- Voldoet aan ISO11600F-25HM en BRL2803

Toepassingen

- Voor verlijming van metalen, kunststoffen, spiegels, glas en steen
- Voor brugvoegen op galerijen
- Versteknaden en overige verlijmingen in de gevelbouw



Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor 'Sealants that work'! ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.

Bloem Sealants bv

t +31 (0)70 329 66 01 f +31 (0)70 329 22 02 e info@bloemsealants.com i www.bloemsealants.com

BLOEM®

MSP-allround® KOMO-keur Universele lijm,- en constructiekit met KOMO-certificering

Product

MSP-Allround® is een sterke lijmkit op basis van MS-Polymeer. MSP-Allround® voldoet aan kitklasse ISO11600F-25HM en BRL2803 met SKG KOMO Certificaat Nr. 33024.

Toepassingen

- Voor verlijming en naadafdichting in de metaalindustrie voor container-, carrosserie-, koelcellen-, scheeps-, en botenbouw.
- In de apparatenbouw, kunststoftechniek, klimaat- en isoleertechniek.
- Hoekverbindingen van metalen ramen.
- Montage van spiegels, schroten, plinten, marmer, graniet, kunststoffen, w.o. polystyrol, HPL-, gevel- en decoratie-panelen, beletteringen, enz.
- Veiligheidsbeglazingen.
- Alg.: constructies met DTV tot 25%.

Specifieke kenmerken

- Zonder isocyanaten, siliconen en oplosmiddel
- Hechting op vochtige ondergronden.
- Voor sterke verbindingen.
- Kortstondig tot 200°C belastbaar.
- Werkt niet corrosief op metalen.
- Breed hechtspectrum.
- Overschilderbaar.
- Weerbestendig.
- Stug-flexibel en schuurbaar.

Verwerkingsadvies

Hechting zonder primer op vele bouwmaterialen zoals metalen, glas, steen, diverse kunststoffen en behandeld hout. Ondergronden dienen schoon, vetvrij, draagkrachtig en verdraagzaam te zijn. Beplatingen en spiegels dienen ventilerend verlijmd te worden waarbij verticale rillen op de ondergrond naast elkaar opgebracht worden. Alkalische ondergronden bij verlijming van spiegels dienen volledig droog te zijn. Dubbelzijdig klevend spatietape van min. 2mm. dikte gebruiken als afstandhouder en ondersteuning voor de eerste 24 uur. Ontvet indien nodig de hechtvlakken met BS-Cleaner met een schone doek. Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Poreuze ondergronden vooraf met primer P83 voorbehandelen. Op onbekende ondergronden eerst hechtproeven nemen, advies inwinnen en/of primerlijst raadplegen.

Overschilderbaarheid

Bencoflex® MSP-Allround is overschilderbaar met watergedragen verfsystemen. Alkydharsverven kunnen een vertraagde droging vertonen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Technische eigenschappen (23°C / 60%RV)

Verwerkingstemperatuur:	+5 tot 40°C
Temperatuur bestendigheid:	-40 tot 100°C
Huidvorming:	10 min.
Doorharding / 24 uur:	2 mm.
Hardheid DIN 53505:	40° Shore-A
Soortelijk gewicht:	1,5 g/ml.

Modulus 100% (ISO 8339):	1,4 N/mm
Rek tot breuk:	790%
Volumeverandering (ISO10563):	2%
Duurzaam toelaatbare vervorming:	25% (rek/druk)
Organische oplosmiddelen:	0,00% VOC/EG

Kleuren

MSP-Allround TRANSPARANT: cristalhelder.
MSP-Allround KOMO-Keur: wit, grijs, zwart.



Verpakking

Kokers à 290 ml. Worsten à 600 ml.

Omgang met het product

Verspuiten met hand-, accu- of luchtdrukspuit. Met voegspijker bevochtigd met een oplossing van BS-Voegenglad in water, afwerken. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Houdbaar tenminste 18 maanden in originele verpakking. 'Best before' datum is op de verpakking aangegeven.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen: langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk

Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor productgegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend. Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.