

# Easyseal-XPS®



Droog afmesbare, overschilderbare beglazings- en afdichtingskit met KOMO-keur

Easyseal XPS (Extra Paintable Sealant) is dé nieuwe beglazings- en afdichtingskit voor de vakman. Zoals voor de glazetzer die een snelle verwerking en een duurzaam elastische afdichting nastreeft. Of voor de schilder die VOC-2010 verven gebruikt en geen zeepresten meer hoeft te verwijderen voordat hij gaat schilderen. Easyseal XPS geeft een uitstekende hechting op glas, aluminium, behandeld hout, beton en kunststoffen. Kortom, kies voor de zekerheid van deze nieuwe KOMO gekeurde beglazingskit en daarmee voor de unieke kwaliteit van Easyseal-XPS.



KOMO®  
certificaat  
Nr. 33265



## Unieke eigenschappen

- Duurzame en professionele KOMO kwaliteit
- Droog afmesbaar waardoor direct strakke, schone voegen
- Overschilderbaar met de meeste VOC2010-verven
- Voldoet aan ISO11600G, BRL 2801 en NPR 3577
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen
- 10 jaar productgarantie

## Toepassingen

- Voor top- en hielafdichtingen bij beglazingen vlg. NPR 3577
- Voor isolatieglas, gelaagd glas en inbraakwerend glas
- Voor aansluitvoegen tussen houten en aluminium kozijnen en (prefab)beton, metselwerk, etc.



Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor 'Sealants that work!' ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.

**Bloem Sealants bv**

t +31 (0)70 329 66 01 f +31 (0)70 329 22 02 e info@bloemsealants.com i www.bloemsealants.com



# Easyseal-XPS® Extra Paintable Sealant met KOMO-keur



## Product

Easyseal-XPS is een duurzame beglazings- en afdichtingskit die met vele VOC2010-verven te overschilderen is. Het product is soepel te verspuiten en droog afmesbaar. Easyseal-XPS voldoet aan kitklasse ISO11600G en BRL2801 met KOMO certificaat Nr. 33265.

## Toepassingen

- Voor topafdichtingen bij het plaatsen van enkel glas, isolatieglas en gelaagd veiligheidsglas.
- Voor hielaafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd veiligheidsglas.
- Voor inbraakwerende beglazingen volgens NEN 5096 (2007) Klasse 2. Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. SHR-rapport aanwezig.
- Voor aansluitvoegen tussen houten en aluminium kozijnen en (prefab)beton, metselwerk, etc.

## Specifieke kenmerken

- Droog afmesbaar
- Overschilderbaar
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Neutraal systeem
- Professionele kwaliteit

## Overschilderen

Beglazingsvoegen worden meestal samen met de omliggende glaslatten en het kozijnhout mee geschilderd. Na verrubbering is Easyseal-XPS overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven. De kit is bestand tegen normale weersinvloeden waardoor overschilderen niet persé hoeft. Verven zijn minder elastisch dan verubberde kit waardoor bij vervorming van de voeg haarscheurtjes in de verf, coating of stucwerk kunnen ontstaan. Indien de kit meegeschilderd wordt, adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen te schuren met Scotch-Brite. Bij combinaties van Easyseal-XPS en onbekende verfsoorten dient de verdraagzaamheid vooraf getest te worden.

## Voegafmetingen beglazingen

Voor topafdichtingen richtlijn NPR3577 opvolgen. Als afstandhouder Bloem PE-spatieband (9x4mm) 6 mm onder de dagkant, rondom aanbrengen. Voegmaten van de topseal dienen minimaal 6x4 mm te zijn!

Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor productgegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend. Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.

## Voegafmetingen aansluitvoegen

Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 mm als voegbreedte aanhouden. Voor voegbreedtes vanaf 12 mm geldt: diepte = breedte / 3 + 6 mm.

## Verwerkingsadvies

Easyseal-XPS hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en kunststoffen. Controleer of de hechtvlakken op de voorgeschreven wijze zijn behandeld en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Indien noodzakelijk de hechtvlakken met BS-Cleaner en een schone doek reinigen. Laat de cleaner verdampen. Gereinigde hechtvlakken daarna niet meer aanraken. Regenachtig of mistig weer zijn voor het beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel en bij onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een eigen hechtings-test uit.

## Technische eigenschappen (20°C / 60%RV)

Verwerkingstemperatuur:	+5 tot 35°C
Temperatuur bestendigheid:	-40 tot 120°C
Huidvorming:	35 min.
Doorharding / 24 uur:	2,0 mm
Hardheid (DIN 53505):	Ca. 30° Shore-A
Treksterkte (ISO 8340):	0,62 N/mm <sup>2</sup>
Uitzakken (ISO 7390):	Nihil
Krimp (ISO 510563):	4%
Rek tot breuk:	200%
Duurzaam toelaatbare vervorming:	20%

## Kleuren

Standaard wit, grijs, zwart.  
Overige kleuren op aanvraag.

## Omgang met het product

Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdruk-pistool. Droog afmeten met behulp van een scherp plamuurmes; een neutrale zeepoplossing is niet nodig. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig verubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

## Verpakking

Kokers à 310 ml.; worsten à 600 ml.

## Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking.

## Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt langdurig contact met de huid te vermijden. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit verubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en indien nodig een arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde product zonder enig risico. Zie MSDS (veiligheidsblad) voor overige info.

## Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.